

	比強度（対SUS304）												
設計温度	40	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350
SUS304	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
SUS316L	0.88	0.91	0.93	0.94	0.95	0.95	0.95	0.94	0.92	0.91	0.88	0.86	0.85
SUS310S	1.00	1.02	1.03	1.04	1.05	1.06	1.06	1.07	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08
TP340	1.16	1.13	1.07	1.01	0.96	0.90	0.85	0.81	0.75	0.70	0.66	0.48	0.46
純ニッケル201	0.38	0.39	0.39	0.39	0.40	0.41	0.41	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
モネル400	0.90	0.87	0.83	0.80	0.83	0.82	0.81	0.82	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83
インコネル600(A)	1.15	1.18	1.21	1.25	1.30	1.31	1.32	1.33	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34
インコネル600 (H)	1.17	1.21	1.24	1.28	1.32	1.33	1.35	1.36	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37
インコネル625 (S)	1.34	1.38	1.42	1.47	1.52	1.53	1.54	1.56	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57
インコネル625 (A)	1.72	1.77	1.82	1.88	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.93	1.91	1.90	1.89
インコロイ800H (S)	0.88	0.88	0.85	0.85	0.86	0.85	0.83	0.82	0.81	0.79	0.77	0.75	0.73
インコロイ800H (A)	0.88	0.91	0.93	0.96	1.00	1.01	1.02	1.02	1.03	1.03	1.03	1.02	0.99
ハステロイC-22	1.39	1.44	1.47	1.52	1.55	1.54	1.53	1.52	1.52	1.51	1.49	1.48	1.48
ハステロイB-2	1.44	1.49	1.52	1.57	1.63	1.64	1.66	1.67	1.69	1.69	1.69	1.68	1.67
	X > 2.0		1.5 < X < 2.0		1.2 < X < 1.5		0.5 < X < 0.8		0.2 < X < 0.5		X < 0.5		

